

STIX A100 PROJECT

UNIWERSALNY KLEJ DYSERSYJNY DO WYKŁADZIN

KARTA TECHNICZNA SF8

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Uniwersalny
- Bez rozpuszczalników (klasa A+)
- Łatwy w aplikacji

OPIS PRODUKTU

STIX A100 PROJECT jest uniwersalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej przeznaczonym do klejenia wykładzin na różnych powierzchniach. Nie zawiera rozpuszczalnika i ma bardzo niską emisję LZO w klasie A+. Klej nadaje się do montażu wykładzin w budynkach mieszkalnych oraz w biurach (wykazuje doskonałą wytrzymałość na ruch mebli na kółkach). Nadaje się do podłóg ogrzewanych.

ZASTOSOWANIE

Do klejenia wielu rodzajów okładzin podłogowych wykonanych z PVC (wykładziny wielowarstwowe, heterogeniczne), PVC na korku, wykładzin ze spienionego winylu o tłoczonej warstwie wierzchniej, płytek półelastycznych, wykładzin dywanowych na spodzie piankowym i na nietkanym (filcowym), na spodzie syntetycznym typu Action Bac® oraz wykładzin naturalnych typu coco, sizal i trawa morska na spodzie lateksowym.

DANE TECHNICZNE	
Kolor	kremowy
Czas wstępnego odparowania*	od 10-15 minut
Czas otwarty	20-35 minut
Czas schnięcia	18 godzin
Czas pełnego utwardzenia	48 godzin
Temperatura stosowania	od +10°C do +25°C
Wrażliwy na przemrożenie	poniżej -5°C produkt traci właściwości

* Dla pomieszczeń o temperaturze +20°C i wilgotności względnej 55% oraz dla podłoży o normalnym stopniu absorpcji.



RODZAJE POWIERZCHNI

Do klejenia wielu rodzajów okładzin podłogowych na odpowiednio przygotowanych podłożach betonowych, wylewkach cementowych, anhydrytowych, starych podłogach z płytek ceramicznych i na starym, odpowiednio wygładzonym parkiecie, a także na płytach wiórowych lub sklejkach.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone muszą być mocne, nośne, suche, czyste i odfuszczone, wolne od smarów i olejów oraz kurzu. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie ze standardami sztuki budowlanej. W celu przygotowania powierzchni z płyt betonowych i jastrychów cementowych należy zastosować masę samopoziomującą (SL330 TRAFIC lub inną w zależności od potrzeb). W przypadku wilgotności szczątkowej podłoża większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą pod wylewką w postaci produktu HYTEC E336 XTREM. Sklejka i płyty wiórowe, impregnowane hydrofobowo (CTB-X lub CTB-H) lub ognioodporne, jak również jastrych anhydrytowy, należy zagruntować GRIP A936 XPRESS.

SPOSÓB UŻYCIA

Za pomocą odpowiedniej pacy rozprowadzić klej równomiernie na powierzchni. Wybór pacy zębatej:

- do wykładzin o gładkim spodzie (PCW w płytkach i rolce, tłoczone z winylu spienionego, piankowe): A2, zużycie ok. 250 g/m²

- do powierzchni o szorstkim spodzie: B1, zużycie ok. 350 g/m²

- do wszystkich wykładzin z włókien naturalnych na lateksowym spodzie: B2, zużycie ok. 400 g/m².

Rozłożyć wykładzinę na podłożu. Uciąć nadmiar, pozostawiając 10 cm zapasu wzdłuż ścian. Złożyć wykładzinę na pół, a następnie pacą nałożyć klej na odsłoniętą część podłogi. Odczekać od 10 do 15 minut przed ułożeniem wykładziny na kleju. Czas aktywacji oraz czas otwarty zależą od temperatury, wilgotności

powietrza, porowatości podłoża, szorstkości materiału oraz ilości nałożonego kleju. Przykleić wykładzinę, zaczynając od środka i przechodząc w stronę krawędzi, zwracając szczególną uwagę na narożniki. W taki sam sposób postąpić z drugą połową. Uciąć nadmiar materiału z brzegów.

Ostrożnie przymocować wykładzinę do podłoża. Przy użyciu wałka wygładzić bruzdy, usunąć pęcherze powietrza oraz rozprowadzić klej na spodzie wykładziny.

Aby zminimalizować efekt ząbkowania kleju przez cienkie okładziny, należy klej nałożyć kielnią i spłaszczyć wałkiem piankowym (wałek wstępnie zwilżyć klejem).

Łączenia i wyrównywanie: muszą być wykonane zgodnie z instrukcją montażu producenta wykładziny oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, nie prędzej niż przed upłynięciem 24 godziny od aplikacji kleju.

NARZĘDZIA

Paca zębata, wałek, pędzel.

ZUŻYCIE

250-400 g/m² w zależności od użytej pacy i rodzaju wykładziny.

CZYSZCZENIE

Świeże plamy oraz zanieczyszczone klejem narzędzia należy oczyścić wodą. Utwardzony materiał usuwać mechanicznie.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. Należy przestrzegać zaleceń producentów wykładziny.

Podłogi ogrzewane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

W przypadku klejenia wykładzin na ogrzewaniu podłogowym należy wyłączyć je na 48 godzin przed montażem okładziny i stopniowo przywracać do działania po całkowitym wyschnięciu kleju (około 48 godzin).

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
30616128	wiadro 20 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- SL330 TRAFIC
- HYTEC E336 XTREM
- GRIP A936 XPRESS

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.